Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT 40 AL

Rev. del 04.2024

DESCRIZIONE

Dispersione acrilo-poliuretanica e fillers in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	26 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT 40 AL è un compound per uso generale soprattutto per croste e pelli smerigliate, dotato di ottima distensione, potere coprente ed eccellente stampabilità, viene applicato mediante roller coater, assicurando un elevato grado di copertura. Molto adatto anche come fondo per vernice .

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT 40 AL si applica a roller coater o a spruzzo.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da kg. 1000.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT 50A

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani, poliacrilati e cere in emulsione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	26,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.03	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT 50 A è un legante ceroso molto morbido che trova utilizzo quale legante unico nella rifinizione di pelli per abbigliamento di qualità superiore, in particolare di pelli ovine.
FT COMPAT 50 A forma un film morbido, elastico, leggermente opaco e contiene leganti che assicurano ottime adesioni, coperture veloci e mano particolarmente piacevole.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT 50 A si distingue per la semplicità d'uso e per gli eccezionali risultati in termini di resistenze secco/umido, tatto morbido e naturale, per l'adesione, per il perfetto mantenimento della continuità del film anche dopo lunga bottalatura a secco, e per mancanza di ingrigimento alla trazione nelle parti cedevoli e rilucidabilità.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT 1030

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	25,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT 1030 è un legante compatto formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli bovine , smerigliate o pieno fiore, destinate alla calzatura coperta.
FT COMPAT 1030 forma un film elastico e tenace, con ottime proprietà di stampa e scarsa appiccicosità.
L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze alle basse temperature.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT F200 si applica a spruzzo o a rullo pigmentato in rapporto 6 a 1.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da kg. 1000.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT AB

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polimeri naturali e sintetici in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	31,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT AB è un legante all-in-one destinato alla produzione di pelli smerigliate nelle versioni brush-off e per articolo "college".
Dotato di un film leggermente opaco, di durezza media e grande tenacità, consente di ottenere eccellenti resistenze alle flessioni ripetute sia a secco che a bagnato.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT AB è caratterizzato da ottima distensione ed eccellente comportamento alla placca, viene applicato mediante rollercoater ed assicura un alto grado di copertura.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT AB LUX

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliacrilati, poliuretani e fillers dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso biancastro	
Materia attiva (%)	:	27,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT AB LUX è un legante pronto all'uso da impiegare come fondo di copertura su pelli smerigliate per pelletteria e calzatura.
Forma un film traslucido, elastico e di media durezza, con ottime solidità generali.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT AB LUX si applica a roller coater, pigmentato nel rapporto di circa 6 a 1.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da kg. 1000.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT AL

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliacrilati in emulsione acquosa e additivi cerosi.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	23,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT AL è un legante ceroso molto morbido che trova utilizzo quale legante unico nella rifinizione di pelli per abbigliamento di qualità superiore, in particolare di pelli ovine.
FT COMPAT AL forma un film morbido, elastico, leggermente opaco.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT AL si distingue per la semplicità d'uso e per gli eccezionali risultati in termini di resistenze secco/umido, tatto morbido e naturale, per l'adesione, per il perfetto mantenimento della continuità del film anche dopo lunga bottalatura a secco e per mancanza di ingrigimento alla trazione nelle parti cedevoli e rilucidabilità.
Spruzzare 3-4 croci leggere per un totale di 60-80 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT AR

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliacrilati, poliuretani ed agenti opacizzanti in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido lattescente .	
Materia attiva (%)	:	23,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT AR é il legante pronto all'uso per la rifinizione di pelli per arredamento smerigliato, caratterizzato da elevata copertura ed ottima lavorabilità meccanica, in particolare ottima stampabilità e bassa appiccicosità a caldo e nell'impilaggio delle pelli.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT AR assicura coperture rapide ed uniformi mantenendo le pelli morbide e naturali. Può essere fissato sia con gli appretti finali al solvente, sia con i moderni fissativi acquosi.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da kg. 1000.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT B

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

FT COMPAT B è un polimero sintetico naturale in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	31	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 0.5*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT B è un legante tutto in uno impiegato nella produzione di pelli smerigliate nella sua versione per fondi a pennello e nell'articolo “college”.
Il film è leggermente opaco, medio-duro e molto tenace.
FT COMPAT B consente di ottenere resistenze di flessione a secco e bagnate superiori

MODALITÀ D’USO

FT COMPAT B può essere applicato a rullo per produrre un'ottima copertura.

FT COMPAT B è caratterizzato da un eccellente comportamento di deflusso e placcatura.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell’uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT B1

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

FT COMPAT B1 poliuretano, poliacrilato e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	32	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 0.5*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT B1 è un fondo pronto all'uso per la produzione di articoli abrasivati e "college" supelli smerigliate per calzatura, ai quali assicura una elevata ed uniforme copertura ed il raggiungimento di solidità fisico-meccaniche di prim'ordine.
FT COMPAT B1 forma un film semi - opaco, di durezza media, elastico e tenace.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT B1 si applica mediante rollercoater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT CAT

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere, oli e resine cationiche in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido giallognolo	
Materia attiva (%)	:	15 %	*± 2*
pH (1:10)	:	5.0	*± 1*

PROPRIETÀ

FT COMPAT CAT riduce e regolarizza l'assorbimento superficiale della pelle mantenendo una fine rottura morbida. FT COMPAT CAT è molto apprezzato per la sua mano calda e cerosa. È morbido e traslucido.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT CAT è un prefondo cationico da utilizzare puro, diluito con acqua.

CONFEZIONE

Fusto da 60 kg o120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT CM

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polimeri naturali e sintetici in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	30,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.98	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT CM è un legante all-in-one destinato alla produzione di pelli smerigliate nelle versioni brush-off e per articoli con applicata la vernice in solvente.
Dotato di film leggermente opaco, di durezza media e grande tenacità, consente di ottenere eccellenti resistenze alle flessioni ripetute sia a secco che a umido.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT CM è caratterizzato da ottima distensione ed eccellente comportamento alla placca, viene applicato a roller coater ed assicura un alto grado di copertura.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT F200

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti acrilici e fillers in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra .	
Materia attiva (%)	:	22,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT F200 è un legante per arredamento leggermente smerigliato (mezzo fiore) dal film morbido e leggermente opaco.
FT COMPAT F200 è caratterizzato da una buona copertura che tuttavia non sovraccarica il fiore e da un ottimo comportamento nelle operazioni a caldo.
FT COMPAT F200 mantiene le pelli morbide e conferisce ad esse un tatto caldo e naturale.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT F200 Si applica a spruzzo, airless o a tampone.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da kg. 1000.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT F200/TS

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti acrilici e fillers in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra .	
Materia attiva (%)	:	22,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT F200/TS è un compound pronto all'uso e destinato alla rifinizione di pelli pieno fiore o leggermente sfiorate.
Forma un film morbido, poco appiccicoso, elastico. Dotato di buona copertura, non sovraccarica il fiore e mantiene la naturale morbidezza della pelle .

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT F200/TS è specificamente formulato per essere applicato con la macchina roller coater attrezzata con lo speciale cilindro in gomma.
Si suggerisce di applicare FT COMPAT F200/TS alla viscosità di 20-25 sec TF 6; in ogni caso l'aggiustamento della viscosità al valore desiderato può essere effettuato con l'addensante.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT PLUS

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polimeri naturali e sintetici in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	emulsione lattescente
Residuo secco (%)	:	28 +/- 1
pH	:	8 +/- 1

PROPRIETÀ

FT COMPAT PLUS è formulato appositamente per articolo "vernice morbida" da impiegare su pelli smerigliate e pieno fiore, dotato di ottima distensione, potere coprente ed eccellente comportamento alla placca.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT PLUS Viene applicato mediate rollercoater oppure a spruzzo assicurando un elevato grado di copertura.
Dotato di un film medio opaco e grande elasticità, consente di ottenere ottimi risultati alle flessometrie a secco e umido.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 120 .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT PLUS/WR

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti acrilici, poliuretani alifatici e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	emulsione lattescente
Residuo secco (%)	:	28 +/- 1
pH	:	8 +/- 1
Densità	:	0,99 +/- 0.05

PROPRIETÀ

FT COMPAT PLUS /WR è un compound formulato appositamente per articolo "vernice morbida" da impiegare su pelli smerigliate e pieno fiore, dotato di ottima distensione,potere coprente ed eccellente comportamento alla placca.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT PLUS/WR viene applicato mediante rollercoater oppure a spruzzo assicurando un elevato grado di copertura.
Dotato di un film medio opaco e grande elasticità, consente di ottenere ottimi risultati alle flessometrie a secco e umido.
Consigliato per articoli per calzatura.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 120 .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT PN

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani , poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	21,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT PN è un compound formulato per uniformare e livellare la superficie senza caricare il fiore.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT PN assicura coperture rapide ed uniformi mantenendo le pelli morbide e naturali. Può essere diluito 1:1 – 1 :2 e applicato a spruzzo secondo le esingenze.
FT COMPAT PN è particolarmente indicato su pelli al vegetale.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da kg. 1000.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT STP

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	24,0 %	*± 1*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT STP é il legante pronto all'uso formulato per la rifinizione di pelli smerigliate e pieno fiore destinate ad interni auto, caratterizzato da ottima copertura ed eccellente stampabilità e bottalatura.
La scarsa appiccicosità consente la stampa sul fondo anche in assenza di appretti isolanti.
Con FT COMPAT STP si ottengono fondi di copertura di estrema solidità, anche alle flessioni a freddo, fino a -30°C.
I fondi realizzati con FT COMPAT STP si prestano ottimamente al fissaggio con i fissativi acquosi .

MODALITÀ D'USO

Nella rifininizione di pelli smerigliate, dopo la stampa è consigliata la ripresa con FT COMPAT STP, formulato appositamente a completamento dell'offerta, per ottenere il massimo risultato tecnico in termini di prestazioni meccaniche della rifinizione.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT WN

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliacrilati, poliuretani ed agenti opacizzanti in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido lattescente biancastro .	
Materia attiva (%)	:	24,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT WN è un legante per la rifinizione di pelli per arredamento smerigliato, caratterizzato da elevata copertura ed ottima lavorabilità meccanica, in particolare ottima stampabilità e bassa appiccicosità a caldo e nell'impilaggio delle pelli.
FT COMPAT WN assicura coperture rapide ed uniformi mantenendo le pelli morbide e naturali.

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT WN può essere fissato con i moderni fissativi acquosi della serie FT UR .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da kg. 1000.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT COMPAT WR8

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti acrilici, poliuretani alifatici e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	26 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT COMPAT WR8 è un legante pronto all'uso per la rifinizione di pelli smerigliate e pieno fiore, caratterizzato da elevata copertura e ottima stampabilità.
FT COMPAT WR 8 assicura coperture uniformi mantenendo le pelli morbide.
E' consigliato per la rifinizione di pelli volanate con alta percentuale di

MODALITÀ D'USO

FT COMPAT WR8 si applica a roller coater o a spruzzo.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT SUPER PLUS

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti acrilici, poliuretani alifatici e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	emulsione lattescente
Residuo secco (%)	:	28 +/- 1
pH	:	8 +/- 1
Densità	:	0,99 +/- 0.05

PROPRIETÀ

FT SUPER PLUS è un compound formulato appositamente per articolo "vernice morbida" da impiegare su pelli smerigliate e pieno fiore, dotato di ottima distensione,potere coprente ed eccellente comportamento alla placca.

MODALITÀ D'USO

FT SUPER PLUS viene applicato mediante rollercoater oppure a spruzzo assicurando un elevato grado di copertura.
Dotato di un film medio opaco e grande elasticità, consente di ottenere ottimi risultati alle flessometrie a secco e umido.
Consigliato per articoli per calzatura.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 120 .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.