Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

BRILLACK FT 15

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente biancastro	
Materia attiva (%)	:	35 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

BRILLACK FT 15 è una vernice all'acqua estremamente brillante e trasparente che trova impiego soprattutto in articoli di pelletteria e calzatura.
Forma un film lucido, trasparente , di morbidezza media ed alta copertura con eccellenti solidità fisico-meccaniche.
.

MODALITÀ D'USO

BRILLACK FT 15 si applica a roller coater in 2 o più passaggi , eventualmente reticolata con 1 – 2 % del reticolante FT KT 14 .

BRILLACK FT 15 non contiene NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

BRILLACK FT 20

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente biancastro	
Materia attiva (%)	:	35 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

BRILLACK FT 20 è una vernice all'acqua estremamente brillante e trasparente che trova impiego soprattutto in articoli di pelletteria e calzatura.
Forma un film lucido, trasparente , di morbidezza media ed alta copertura con eccellenti solidità fisico-meccaniche.
Nelle rifinizioni nere BRILLACK FT 20 può essere colorata con il prodotto AQUALUX BLACK VE che ne esalta la trasparenza e la profondità di tono.

MODALITÀ D'USO

BRILLACK FT 20 si applica a roller coater in 2 o più passaggi , eventualmente reticolata con 1 – 2 % del reticolante FT KT 14 .

BRILLACK FT 20 non contiene NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

BRILLACK FT SOFT

Rev. del 12.2023

DESCRIZIONE

Dispersione acquosa di poliuretano alifatico,base polietere.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido trasparente	
Materia attiva (%)	:	30 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*±1*

PROPRIETÀ

BRILLACK FT SOFT è un poliuretano alifatico medio morbido e trasparente, il film possiede ottime caratteristiche di resistenza: all'idrolisi, alla luce e alle abrasioni secco e umido.

MODALITÀ D'USO

BRILLACK FT SOFT viene generalmente impiegato per ottenere l'effetto "vernice".

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FIX LEATHER

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Fissativo polialdeidico, solubile in acqua .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido incolore.	
Materia attiva (%)	:	7%	*± 2*
pH (1:10)	:	4.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FIX LEATHER è un possibile sostituto della formaldeide non più tollerata nella rifinizione proteica delle pelli –

MODALITÀ D'USO

FIX LEATHER è utilizzato come reticolante irreversibile di leganti proteici e poliammidici e si spruzza in finale diluito con acqua 1:3, eventualmente addizionato con piccole quantità di tatti quali TOUCH FT 101 e TOUCH FT 114.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FIX LX

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliacrilati , poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	25 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FIX LX è un legante compatto per carta release formulato per realizzare la copertura di pelli bovine, smerigliate o pieno fiore.
FIX LX forma un film elastico e tenace , con ottime proprietà di stampa.

MODALITÀ D'USO

FIX LX si applica a roller coater in forma di fornitura .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FIX NUBUCK

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polimeri modificati in emulsione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	11 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.97	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FIX NUBUCK è una forte risposta tecnologica alla necessità di fissare le tinte di pelli scamosciate migliorandone l'aspetto.
E' un efficace fissativo per nubuck e pellami scamosciati che da origine ad un film invisibile, protettivo sulla superficie della pelle che fissa i colori e riduce fortemente lo stingimento allo strofinio mantenendo allo stesso tempo la tipica scrivenza e la naturale morbidezza degli scamosciati.
FIX NUBUCK lascia inalterate le tinte, anche le più brillanti, e non modifica la mano delle pelli trattate .

MODALITÀ D'USO

FIX NUBUCK si applica a spruzzo in forma di fornitura oppure, qualora si desideri esaltare il tatto setoso delle pelli scamosciate può essere addizionato con il modificatore di tatto TOUCH FT 110.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT EMULSION 01

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Vernice nitrocellulosica trasparente in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Residuo secco (%)	:	16 %	*± 2*
Punto di infiammabilità(C°)	:	>65	
Densità(g/cm3)	:	0,98	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	62	

PROPRIETÀ

FT EMULSION 01 è un fissativo che trova impiego come isolante intermedio, stampabile e bottalabile , con ottime caratteristiche di sovraspruzzabilità, tanto come appretto finale, di ottima mano , ad alto lucido e con eccellenti resistenze allo sfregamento secco/umido ed al calore.
FT EMULSION 01 forma un film lucido , brillante e medio-duro .

MODALITÀ D'USO

Si applica diluito con acqua nel rapporto 1:1 e spruzzato in circa 15-25 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT EMULSION 04

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Vernice nitrocellulosica opaca in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Residuo secco (%)	:	17 %	*± 2*
Punto di infiammabilità(C°)	:	>65	
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT EMULSION 04 è un fissativo opaco intermedio o l'appretto finale, riempiente, con un buon grado di opaco e con buone resistenze allo sfregamento secco/umido, dalla mano secca e scivolosa. Stampabile e bottalabile.
FT EMULSION 04 forma un film medio-duro ed opaco .

MODALITÀ D'USO

Si applica diluito con acqua nel rapporto 1:1 e spruzzato in circa 15-25 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT EMULSION MATT 65

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa opaca.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
Residuo secco (%)	:	17 %	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0,99	*± 0,05*
pH	:		

PROPRIETÀ

FT EMULSION MATT 65 è un fissativo finale opaco per articoli di pelletteria e calzatura.
Conferisce alla pelle un buon grado di opaco, una mano morbida e un tatto molto gradevole..

MODALITÀ D'USO

Si applica diluito con acqua nel rapporto 1:1 , è perfettamente compatibile con altre nitroemulsioni diluibili in acqua e per questo può essere utilizzata in taglio con nitroemulsioni lucide dove si voglia ridurre il grado di brillantezza.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT EMULSION SG

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Miscela di cere naturali , sintetiche e oli.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	pasta viscosa colore paglierino	
Residuo secco (%)	:	22 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT EMULSION SG è un emulsione di oli naturali , sintetici e cere pregiate .

MODALITÀ D'USO

FT EMULSION SG trova applicazione esclusivamente su pellami al vegetale .
Alla presenza di cromo possono verificarsi problemi di repus.
Adatto per articoli spazzolabili dove è richiesto un forte scurimento alla spazzolatura.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT EMULSION WHITE SHINE

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa di acetobutirrato.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
Residuo secco (%)	:	13 %	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0,98	*± 0,05*
pH	:		

PROPRIETÀ

FT EMULSION WHITE SHINE è un emulsione applicata come fissativo intermedio o finale intermedio bottalabile per pelli che richiedono elevate solidità alla luce, ai raggi ultravioletti e al calore.
FT EMULSION WHITE SHINE forma un film lucido di media durezza conferendo alla pelle un tatto particolarmente morbido.

MODALITÀ D'USO

Si applica diluito con acqua nel rapporto 1:0,5 o 1:1 .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 60 A LUX

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretano-policarbonato in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	33 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 60 A LUX è un legante poliuretanico alifatico lucido di elevata durezza ed eccellenti proprietà fisiche e chimiche.

MODALITÀ D'USO

FT UR 60 A LUX trova impiego principale nella realizzazione di fissativi, ma può essere anche utilizzato, in combinazione con leganti più morbidi, ogni qualvolta si vogliano migliorare le proprietà chimico-fisiche di un coating polimerico. La natura di policarbonato ne assicura massima resistenza all'idrolisi ed eccellenti resistenze

ai solventi.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg, 30kg o 60 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 61

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani alifatici ed opacizzanti in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido lattescente biancastro	
Materia attiva (%)	:	16 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 61 è un appretto finale acquoso, opaco, non rilucidabile, suggerito nella rifinizione di pelli per arredamento alle quali impartisce una mano molto apprezzata, talcata e cerosa.

MODALITÀ D'USO

FT UR 61 è applicato a spruzzo nella forma di fornitura allo scopo di mantenere inalterate le sue eccezionali qualità reologiche, in ragione di 30-40 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 65/A

Rev. del 04.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani alifatici ed agenti opacizzanti in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	20 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 65/A topcoat acquoso ad elevate prestazioni per pelli di carrozzeria, dotato di elevata opacità e mano liscia, leggermente vellutata. FT UR 65/A forma un film di media durezza, tenace e flessibile, resistente all'idrolisi, fortemente opaco e non rilucidabile. Consente la realizzazione di rifinizioni dotate di elevate prestazioni agli sfregamenti ripetuti, alle abrasioni ed alle flessioni, anche a bassa temperatura.

MODALITÀ D'USO

FT UR 65/A si applica a spruzzo con aggiunta del reticolante isocianico FT KT 7015 e del modificatore di tatto TOUCH FT HF, che sono essenziali per lo sviluppo completo delle performances. Non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 95/SL

Rev. del 12.2021

DESCRIZIONE

Poliuretani alifatici e policarbonati in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	20 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 95/SL è destinato all'uso nei sistemi senza solvente quale fissativo finale semilucido.
FT UR 95/SL produce un film di media durezza, elastico ma tenace, con un tatto setoso, è altamente resistente all'abrasione Taber con eccellenti flessometrie a secco ed umido. La resistenza all'acqua ed ai raggi ultravioletti è elevata.

MODALITÀ D'USO

FT UR 95/SL può essere applicato a spruzzo, con reticolanti o anche senza.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 301

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Legante poliuretanico lucido in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	30 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 301 è un fissativo all'acqua lucido, dal film medio-duro ed elastico che può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri fissativi .
FT UR 301 è adatto per fissare pelli d'arredamento ma viene anche impiegato nella rifinizione proteica di pelli per calzatura e pelletteria.
FT UR 301 si stampa molto bene, ha elevate resistenze alle flessometrie a freddo .

MODALITÀ D'USO

FT UR 301 può essere applicato in rollercoater o a spruzzo, con reticolanti o anche senza.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 302 MATT

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico modificato in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	30 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 302 MATTè destinato all'uso nei sistemi senza solvente quale fissativo finale opaco, da solo o in combinazione con l'equivalente lucido FT UR 301.
FT UR 302 MATT produce un film di media durezza, elastico ma tenace, con un tatto secco non gommoso, è altamente resistente all'abrasione Taber con eccellenti flessometrie a secco ed umido.
La resistenza all'acqua ed ai raggi ultravioletti è elevata.

MODALITÀ D'USO

FT UR 302 MATT può essere applicato in rollercoater o a spruzzo, con reticolanti o anche Senza.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 304

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani alifatici in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	18 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.03	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 304 è un fissativo acquoso pronto all'uso caratterizzato da un film lucido brillante, tenace e fortemente resistente al graffio.

FT UR 304 è dotato di mano leggermente scivolosa, consente fissaggi lucidi con eccellenti solidità agli sfregamenti secco-umido ed alle abrasioni.

MODALITÀ D'USO

FT UR 304 è applicato a spruzzo in ragione di 35-40 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT UR 610

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido opalescente.	
Materia attiva (%)	:	12 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 610 è un fissativo acquoso pronto all'uso, dotato di elevata brillantezza e trasparenza cristallina.

Forma un film medio-duro con mano serica, non plastica, ed è particolarmente adatto ad essere utilizzato come appretto finale per articoli di calzatura e pelletteria.

Può trovare impiego anche nelle rifinizioni per articoli di arredamento lucidi di pregio.

MODALITÀ D'USO

La mano naturale ed elegante e la profondità delle colorazioni, in particolare dei toni scuri, sono gli aspetti di maggior pregio conferiti alle pelli con FT UR 610, al quale si affianca il fissativo opaco FT UR 650 per la realizzazione di articoli semilucidi, nei casi in cui ciò sia richiesto. La sua natura di poliuretano-policarbonato assicura estrema resistenza all'idrolisi ed elevate solidità chimiche e fisiche.

FT UR 610 si applica a spruzzo, addizionato di reticolante per un ulteriore miglioramento delle performances.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT UR 650

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani alifatici ed opacizzanti in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	14 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 650 è un fissativo poliuretanico pregiato che consente di realizzare finiture opache non rilucidabili per pelli destinate a calzatura e pelletteria.

Forma un film opaco ,medio-duro, non appiccicoso, con ottime solidità generali, mano asciutta e scorrevole.

MODALITÀ D'USO

FT UR 650 si applica a spruzzo, con aggiunta di reticolante isocianico per incrementare solidità ad umido ed adesioni.

FT UR 650 non contiene NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UT 699 MATT

Rev. del 12.2022

DESCRIZIONE

È una dispersione poliuretanica alifatica, anionica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido bianco	
Residuo secco (%)	:	32%	*± 2*
PH	:	7.0	*± 2*

PROPRIETÀ

FT UR 699 MATT è un poliuretano con buona resistenza all'idrolisi e alla temperatura. Progettato per essere utilizzato come TOP MATE. Il prodotto NON CONTIENE SILICE.

MODALITÀ D'USO

FT UR 699 MATT può essere utilizzato tal quale o come agente opacizzante. Nessun problema di "sgrigiamento".

CONFEZIONE

Fusti da 120kg

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 1100

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	16 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 1100 è un compound caratterizzato da brillantezza e trasparenza che trova impiego per articoli di pelletteria e calzatura.

Forma un film lucido e trasparente, di media morbidezza apportando un notevole miglioramento alla scorrevolezza ed alla mano.

MODALITÀ D'USO

FT UR 1100 si applica a spruzzo 1:1 con acqua in 1 o più passaggi .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 6006

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido opalescente biancastro	
Materia attiva (%)	:	16 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT UR 6006 è un topcoat poliuretanico pronto all'uso che trova impiego nella rifinizione delle pelli.

Forma un film lucido e trasparente, di media morbidezza e buona elasticità.

MODALITÀ D'USO

FT UR 6006 si applica a spruzzo in forma di fornitura e conferisce un buon grado di lucido ed una mano morbida e naturale, con ottime solidità ad umido quando reticolato con 2-3% di aziridina o 4-5% di isocianato.

FT UR 6006 non contiene NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.