Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENLAC 28

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione di nitrocellulosa modificata, diluibile con solventi.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	Liquido viscoso biancastro.
Punto infiammabilità (°C)	:	12 ± *1*
Densità (g/cm3)	:	0,95 ± *0,05*
Residuo secco (%)	:	24 ± *1*

PROPRIETÀ

FENLAC 28 è la vernice adatta ad aumentare le solidità di lacche più morbide e ideale per pelli destinate a pelletteria date le sue buone solidità anche allo sfregamento secco ed umido, tatto scorrevole, grande lucentezza, film duro e brillante.

MODALITÀ D'USO

FENLAC 28 può essere usata per ottenere effetti craquelè .

Si diluisce 1:2 con solvente e se ne spruzza circa 20-30 g/mq.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 30

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT LAC 60/SF

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Vernice nitrocellulosa opaca .

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido viscoso
Materia attiva (%)	:	16 % *± 2*
Fase	:	Organica
Densità (g/cm3)	:	1,00 ± *0,05*

PROPRIETÀ

FT LAC 60/SF è una vernice nitrocellulosica opaca, adatta sia quale fissativo intermedio per portare le pelli alla stampa, sia come finale opportunamente miscelata con vernici lucide. In virtù dell'elevata viscosità è diluibile in solvente in rapporti variabili fra 1:2 e 1:4 L'uso di questa lacca assicura un riagganciamento senza problemi delle rimonte successive ed è anche adatta come strato d'ancoraggio su pelli già rifinite da svariati mesi .

MODALITÀ D'USO

Si applica a spruzzo diluito 1:2 con diluente nitro.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 23

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT LAC 64

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Vernice nitrocellulosa opaca, in solventi organici.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso ambrato	
Materia attiva (%)	:	25 %	*± 2*
Punto infiammabilità	:	24 °	*± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,95 ± *0,05*	

PROPRIETÀ

FT LAC 64 è un appretto finale opaco al solvente, poco rilucidabile, dotato di elevate solidità generali.

MODALITÀ D'USO

Plastificato in modo permanente, può essere impiegato da solo o come additivo opacizzante assieme a lacche lucide.
FT LAC 64 conferisce alle pelli un elevato ed omogeneo grado di opaco ,poco rilucidabile, mantenendo una buona trasparenza ed una mano serica, asciutta.
Si applica a spruzzo diluito 1:2 con FT PI 1004 oppure con diluente nitro.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 30

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT LAC 67 CAB

Rev. Date 12.2020

DESCRIZIONE

FT LAC 67 CAB è una vernice lucida a base di acetobutirrato solubile in solvente .

CARATTERISTICHE

		Valori Standard
Aspetto	:	Fluido limpido, trasparente
Residuo secco (%)	:	10 % ± *2*
Punto di infiammabilità (°C)	:	10°C
Denistà (g/cm³)	:	1 ± *0.05*

PROPIETÀ

FT LAC 67 CAB è una lacca cellulosica in solvente di media plastificazione e viscosità impegnata come fissativo finale, conferisce alla pelle un tattoo uniforme, una mano morbida.

MODALITÀ D'USO

FT LAC 67 CAB può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri CAB lucidi o opachi per regolare l'opacità superficiale o poliuretani monocomponenti, soprattutto per creare effetti anilina.

CONFEZIONE

Taniche da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONE

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

All our information and suggestions are supplied on the basis of our present knowledge and are subject to careful tests. However, we cannot accept responsibility for the use of the product, which must be verified and evaluated for its suitability or otherwise by the customer. Declared physical constants are monitored in production. Please see the relevant Safety Data Sheet for additional safety information.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT LAC 68

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Vernice nitrocellulosa modificata al solvente.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	fluido viscoso incolore.
Materia attiva (%)	:	16 % *± 2*
Punto infiammabilità	:	38 ° *± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,87 ± *0,05*

PROPRIETÀ

FT LAC 68 è una lacca molto resistente alla spazzolatura meccanica che dona brillantezza. FT LAC 68 è ideale quale isolante su pelli tipo florantique, realizza un film lucido, di media durezza.

Si lascia stirare e sovraspruzzare molto bene e ha ottime solidità generali.

MODALITÀ D'USO

Si applica diluito 1:2 in quantità di circa 20-30 g/mq quale fissativo intermedio per spazzolati o fissativo finale di uso generale.
FT LAC 68 non contiene ftalati.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 50

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT LAC 69/SX

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cera sintetica dispersa in solvente .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	10 %	*± 2*
Punto infiammabilità	:	24 °	*± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,88 ± *0,05*	

PROPRIETÀ

FT LAC 69/SX è un ausiliario opacizzante delle lacche e vernici in solvente.

MODALITÀ D'USO

Quando il prodotto viene introdotto in proporzioni limitate nelle lacche in ragione dell' 1-5 % sul loro peso , manifesta le sue proprietà di migliorare il tatto , rendendo scorrevole la mano e opacizzando in modo serico, trasparente.
FT LAC 69/SX può essere utilizzata nelle lacche anche in quantità più elevata , 15-20 % del loro peso. In questo caso la vernice diventerà asportabile per spazzolatura e sarà quindi adatta per articoli spazzolati.
FT LAC 69/SX è esente da Xilene .

CONFEZIONE

Taniche da kg. 20

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.