Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT TOP 250

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Legante poliammidico in soluzione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido giallognolo.	
Materia attiva (%)	:	18,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	7.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.03	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	73	

PROPRIETÀ

FT TOP 250 si caratterizza per un potere filmogeno molto elevato e forma una pellicola di durezza medio alta, dotata di grande adesività, brillantezza e trasparenza.

MODALITÀ D'USO

Impiegato nelle soluzioni di copertura, FT TOP 250 migliora l'adesione dei leganti acrilici e conferisce pienezza ed assenza di appiccicosità alle rifinizioni che diventeranno più resistenti all'acetone ed allo sfregamento secco e di mano più scorrevole.

Formulato nei lucidi proteici FT TOP 250 ne migliora la lissabilità ed il grado di lucido oltre a permettere gradi di fissazione molto elevati con FIX LEATHER.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.