Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 101

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polisilossano modificato in emulsione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido incolore	
Materia attiva (%)	:	12 %	*± 2*
Punto infiammabilità	:	14 °	*± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,81 ± *0,05*	

PROPRIETÀ

TOUCH FT 101 è un modificatore di tatto che consente di ottenere una mano leggermente oleosa dal tatto "umido" ,apprezzato come naturale, con ottime solidità alla luce e resistenza media al calore.

.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT 101 unito agli appretti della serie FT UR ne aumenta in modo sensibile le resistenze allo sfregamento ad umido.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 10

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 102

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Polisilossani modificati in emulsione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro.	
Materia attiva (%)	:	39 %	*± 2*
PH	:	6.5	*± 1*
Densità (g/cm3)	:	1,01 ± *0,05*	

PROPRIETÀ

TOUCH FT 102 è un modificatore di atto che conferisce una mano leggermente umida e calda. E dotato di ottime solidità alla luce e buona resistenza al calore.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT 102 in combinazione con fissativi acquosi, esalta le resistenze allo sfregamento e a umido. È consigliato l'impiego su pelli di arredamento.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 10

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 104

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Soluzione di polisilossano in solvente.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido incolore	
Materia attiva (%)	:	12 %	*± 2*
Punto infiammabilità	:	14 °	*± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,81 ± *0,05*	

PROPRIETÀ

TOUCH FT 104 è il modificatore di tatto per le lacche al solvente , ad azione prolungata nel tempo dovuta alla caratteristica polimerica ed autoreticolante del principio attivo.

Con l'utilizzo di TOUCH FT 104 vengono sensibilmente migliorate le resistenze in generale degli appretti , in particolare ad umido, al graffio ed agli adesivi.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT 104 si aggiunge alle lacche in solvente in ragione del 2-3% per migliorare tatto e lavorabilità ed eliminare eventuali appiccicosità.
TOUCH FT 104 può fissarsi bene alla pelle anche spruzzato da solo, diluito 1:10 con solventi quali esteri, chetoni, aromatici.
Sconsigliato per bianchi e toni molto chiari.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 10

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 105

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polisilossano in solvente.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido incolore	
Materia attiva (%)	:	12 %	*± 2*
Punto infiammabilità	:	24 °	*± 1*
Densità (g/cm3)	:	0,89 ± *0,05*	

PROPRIETÀ

TOUCH FT 105 è il modificatore di tatto permanente, compatibile con lacche al solvente, dove viene incorporato in ragione del 1-5% per ottenere una mano scorrevole e asciutta. Le solidità generali degli appretti che lo contengono risultano migliorate, in particolare gli sfregamenti secco/umido e scotchtape.
TOUCH FT 105 è solido alla luce, adatto anche per pelli bianche.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT 105 si diluisce con solventi generici: esteri, chetoni, aromatici.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 25

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 106

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliacrilato con oli naturali in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	emulsione biancastra
Materia attiva (%)	:	10% *± 2*
pH	:	8 *± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,99 ± *0,05*

PROPRIETÀ

TOUCH FT 106 è un modificatore di tatto semilucido all'acqua specialmente indicato per pelli destinate all'arredamento.

Il tatto risulterà leggermente grasso e frenante ma non unge, e tende ad essere persistente .

MODALITÀ D'USO

Il tatto risulterà leggermente grasso e frenante ma non unge, e tende ad essere persistente .

CONFEZIONE

Taniche da kg. 10

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 111

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa di ammorbidenti cationici sintetici .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido lattescente biancastro	
Materia attiva (%)	:	11 %	*± 2*
pH (1:10)	:	6,5	*± 1*
Densità (g/cm3)	:	1,01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

TOUCH FT 111 è un modificatore di tatto che conferisce un tatto scorrevole, serico, naturale.

.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT 111 è utilizzato a fine rifinizione, diluito con acqua o incorporato in lacche in emulsione acquosa.
Può essere utilizzato anche nei fondi rullabili cationici insieme al prodotto FT GROUND K .

CONFEZIONE

Fusto da kg. 50

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 170

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polisilossano in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	30%	*± 2*
Densità (g/cm3)	:	1,0	*± 0.05*
pH	:	4,5%	*± 2*

PROPRIETÀ

TOUCH FT 170 è un modificatore di tatto per sistemi acquosi che conferisce alle pelli una mano setosa, leggermente cerosa.

Il suo carattere non ionico lo rende compatibile sia nei sistemi anionici che cationici.

TOUCH FT 170 non contiene solventi organici.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT 170 può essere utilizzato come tatto finale in diluizione 1:10 con acqua, oppure aggiunto ai fissativi acquosi o alle nitroemulsioni in quantità dall'1 al 3% dove contribuisce anche a migliorare la solidità agli sfregamenti ad umido.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 10

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 182

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polisilossani modificati in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	fluido viscoso opalescente.
Materia attiva (%)	:	50 % *± 2*
Densità (g/cm3)	:	1,01 ± *0,05*

PROPRIETÀ

TOUCH FT 182 è un modificatore di atto che conferisce mano piena e serica, leggermente bagnata.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT 182 , in virtù dell'alto contenuto attivo , può essere addizionato in ragione dell' 1- 2 % .

CONFEZIONE

Taniche da kg. 10

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT 302

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Vernice nitrocellulosa opaca, con sostanze grasse in solvente.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	fluido viscoso ambrato
Materia attiva (%)	:	53 % *± 2*
Punto infiammabilità	:	26 °

PROPRIETÀ

TOUCH FT 302 è il modificatore di tatto, opaco, grasso, molto riempiente e con effetto durevole anche quando viene impiegato da solo.

MODALITÀ D'USO

Per ottenere un apprezzato tatto grasso, diluire con solventi generici nel rapporto da 1:3 a 1:10 ed applicare circa 20-30 g/mq. TOUCH FT 302 è compatibile con la maggior parte delle lacche NC al solvente il che consente di ottenere svariate combinazioni di mano e grado di lucido.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 30

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT HF

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polisilossani modificati in soluzione organica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso opalescente biancastro.	
Residuo secco (%)	:	60 %	*± 2*
Punto infiammabilità (°C)	:	> 65 °	*± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,99 ± *0,05*	

PROPRIETÀ

TOUCH FT HF è un modificatore di tatto che conferisce alle pelli una mano piena, setosa, leggermente scivolosa.

Particolarmente indicato per arredamento e automotive , TOUCH FT HF migliora significativamente le resistenze agli sfregamenti ad umido ed al graffio.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT HF può essere utilizzato in sistemi acquosi che al solvente.
Solido alla luce e al calore , TOUCH FT HF viene generalmente addizionato in quantità variabili tra l'1 e il 5% sul peso degli appretti finali.

CONFEZIONE

Taniche da kg. 50

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

TOUCH FT W

Rev. del 12.2022

DESCRIZIONE

Modificatore di tatto siliconico in dispersione organica

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	leggermente opalescente
Residuo secco (%)	:	50% *± 2*

PROPRIETÀ

TOUCH FT W è un prodotto da usarsi nelle mani finali all'acqua, alle quali conferisce un piacevole tatto scivoloso e talcato.

MODALITÀ D'USO

TOUCH FT W Per le sue caratteristiche si rende particolarmente interessante in rifinizioni nappa, abbigliamento e arredo,

CONFEZIONE

Taniche da kg. 10

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.