Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT W 170

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa di vernice al collodio opaca.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Residuo secco (%)	:	16 %	*± 2*
Punto di infiammabilità(C°)	:	45	± 1
Densità(g/cm3)	:	0.93	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT W 170 è un appretto intermedio che comunque può venire usato con successo anche come appretto finale.
FT W 170 può venire impiegato anche quale additivo opacizzante per emulsioni lucide da rendere satinate.
Il film formato è opaco, medio-duro e solo leggermente termoplastico.

MODALITÀ D'USO

FT W 170 per l'applicazione si diluisce con pari peso d'acqua e se ne spruzzano circa 15-25 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT W BLACK 01

Rev. Date 12.2017

DESCRIZIONE

FT W BLACK 01 è un'emulsione di nitrocellulosa nera diluibile in acqua.

SPECIFICHE

		Valori Standard	
Aspetto	:	Pasta nera	
Materia attiva (%)	:	18 %	*± 2*
Punto di infiammabilità(°C)	:	> 65	*± 1*

PROPRIETÀ

FT W BLACK 01 è l'esclusiva finitura in emulsione acquosa di tonalità nera intensa adatta per capi neri che forma un film lucido di media durezza che esalta l'intensità del suo tono nero, rendendo la pelle più attraente.

MODALITÀ D'USO

FT W BLACK 01 viene spruzzato diluito 1:1 o 2:1 con acqua in quantità di circa 2 g/ft² per ottenere un tono nero più profondo con buona adesione e tocco ricercato.

FT W BLACK 01 può essere utilizzato anche con l'aggiunta di alcuni modificatori di tocco a lunga durata come TOUCH FT 114 o Touch FT 101 nella nostra gamma.

CONFEZIONE

Fusto da 50Kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato tra +5 e 40°C. Tenere dal congelamento. Per un uso sicuro del prodotto, devono essere osservate attentamente le informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere conservato ben sigillato e conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni riportate nelle schede tecniche e di sicurezza.

All our information and suggestions are supplied on the basis of our present knowledge and are subject to careful tests. However, we cannot accept responsibility for the use of the product, which must be verified and evaluated for its suitability or otherwise by the customer. Declared physical constants are monitored in production. Please see the relevant Safety Data Sheet for additional safety information.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT W FIX

Rev. Date 12.2017

DESCRIZIONE

FT W FIX è un'emulsione di nitrocellulosa acquosa lucida.

SPECIFICHE

		Valori Standard	
Aspetto	:	Emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	17 %	*± 2*
Punto di infiammabilità (°C)	:	> 65	*± 1*

PROPRIETÀ

FT W FIX è una nitroemulsione lucida adatta all'uso come finitura per tutti i tipi di pellame, in particolare per indumenti.

FT W FIX mostra un notevole rilascio di potenza, conferisce un'ottima resistenza generale e conferisce alle pelli un tocco piacevole e setoso.

MODALITÀ D'USO

FT W FIX viene spruzzato diluito 1:1 con acqua in quantità di circa 2 g/ft².

CONFEZIONE

Fusto da 60Kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato tra +5 e 40°C. Tenere dal congelamento.

Per un uso sicuro del prodotto, devono essere osservate attentamente le informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere conservato ben sigillato e conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni riportate nelle schede tecniche e di sicurezza.

All our information and suggestions are supplied on the basis of our present knowledge and are subject to careful tests. However, we cannot accept responsibility for the use of the product, which must be verified and evaluated for its suitability or otherwise by the customer. Declared physical constants are monitored in production. Please see the relevant Safety Data Sheet for additional safety information.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT W SOFT

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa di nitrocellulosa modificata, incolore, diluibile con acqua .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Residuo secco (%)	:	13 %	*± 2*
Punto di infiammabilità(C°)	:	42	± 1
Densità(g/cm3)	:	0.91	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT W SOFT forma un film lucido-satinato, di durezza media ed è stato sviluppato per rifinire pelli di abbigliamento dove il tatto risultante e le resistenze fisiche devono essere particolarmente curate .

MODALITÀ D'USO

FT W SOFT trova anche ottimo impiego su pelli da stampare , per l'ottimo distacco alla pressa che dimostra.

Per l'applicazione si diluisce 1:1 o 2:1 con acqua e se ne spruzzano circa 15-25 g/mq su fondi polimerici .

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT W SOFT MATT

Rev. Date 12.2017

DESCRIZIONE

FT W SOFT MATT è un'emulsione di nitrocellulosa modificata.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	13 %	*± 2*
Punto di infiammabilità (°C)	:	25	*± 1*

PROPIETA

FT W SOFT MATT è un'emulsione acquosa, opaca, di nitrocellulosa particolarmente indicata per il finissaggio dei capi grazie al suo film opaco di media durezza che permette di ottenere una buona resistenza fisica.

FT W SOFT MATT possiede un notevole potere distaccante della placca, pertanto può essere utilizzato con successo anche come fissativo intermedio per pelli da stampare.

USO

FT W SOFT MATT viene diluito 1:1 o 2:1 con acqua e quindi applicato a spruzzo in quantità di circa 2 g/ft^2.

CONFEZIONE

50 kg drums.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

All our information and suggestions are supplied on the basis of our present knowledge and are subject to careful tests. However, we cannot accept responsibility for the use of the product, which must be verified and evaluated for its suitability or otherwise by the customer. Declared physical constants are monitored in production. Please see the relevant Safety Data Sheet for additional safety information.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT W WHITE

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

CAB in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Residuo secco (%)	:	16 %	*± 2*
Punto di infiammabilità(C°)	:	33	± 1
Densità(g/cm3)	:	0.91	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT W WHITE è un fissativo in emulsione acquosa, molto riempiente dal film lucido e medio morbido, di tatto serico. La solidità alla luce e le resistenze generali di questa lacca la rendono ideale per pelli di pregio .

MODALITÀ D'USO

FT W WHITE si usa diluita con pari peso d'acqua e spruzzata circa 15-25 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.