Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT CAT A

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Oli naturali e cere in emulsione acquosa cationica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso biancastro	
Materia attiva (%)	:	26,0 %	*± 1*
pH (1:10)	:	7.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CAT A è una specialità cationica che agisce come un prefondo morbido in grado di ridurre e uniformare l'assorbimento della pelle nel momento in cui viene applicato e spazzolato.
La sua naturale morbidezza dona un tatto ceroso e caldo e mantiene una piegatura morbida e sottile -

MODALITÀ D'USO

FT CAT A può essere utilizzato da solo, diluito con acqua, o in una combinazione di leganti cationici .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT GROUND 400

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere e oli in emulsione acquosa cationica .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso biancastro	
Materia attiva (%)	:	12 %	*± 2*
pH (1:10)	:	6.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	56	

PROPRIETÀ

FT GROUND 400 è un prefondo cationico morbido che possiede una eccellente capacità stuccante e mascherante dei difetti superficiali della pelle.
Si applica a spruzzo, colorato con coloranti basici e/o pigmenti cationici, da solo o in combinazione con altri prodotti ausiliari.

MODALITÀ D'USO

Alla successiva rullatura, le pelli acquisteranno uniformità di chiusura, mano calda e cerosa,morbidezza naturale.
FT GROUND 400 svolge una importante azione di ugualizzazione degli assorbimenti e conferisce un elegante grado di lucido.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT GROUND 650

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Oli e cere in emulsione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso biancastro	
Materia attiva (%)	:	36 %	*± 2*
pH (-1:10)	:	6	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT GROUND 650 è una miscela equilibrata di oli e cere che si applica nella rifinizione delle pelli , specialmente per nappa morbida.
FT GROUND 650 esalta la morbidezza della pelle e reagisce alla rullatura o spazzolatura sviluppando una buona brillantezza ed un tatto naturale permanente.

MODALITÀ D'USO

FT GROUND 650 si applica da solo o in combinazione con altri prodotti anche se di natura cationica previa verifica di compatibilità .
Data la sua natura, durante il magazzinaggio , FT GROUND 650 potrebbe dare luogo a leggera separazione, facilmente risolvibile con una blanda agitazione.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT OIL 151

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Olio in emulsione con debole carica cationica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione bianca	
Materia attiva (%)	:	22,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	6.0	*± 2*
%BIO su Residuo Secco	:	73	

PROPRIETÀ

FT OIL 151 è un ausiliario in grado di lubrificare le fibre superficiali del cuoio smerigliato e di mantenere morbido l'appretto che lo contiene.

MODALITÀ D'USO

Ausiliario non filmogeno, FT OIL 151 viene impiegato principalmente in partenza su tutti i tipi di pellami, dove apporta mano piena e rotonda senza creare problemi per la sopra spruzzatura , riduce l'assorbenza e ammorbidisce il fiore determinando una piegatura più gentile.
La mano risulta piena e morbida e la rifinizione più regolare e uniforme .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT OIL 154

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Grassi ed oli naturali modificati.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Olio limpido ambrato.	
Materia attiva (%)	:	100%	
Densità (g/cm3)	:	0.97	*± 0.05*

PROPRIETÀ

FT OIL 154 viene applicato generalmente a rullo su pelli pieno fiore, smerigliato e nubuck da solo o in combinazione con cere.
FT OIL 154 conferisce un tatto estremamente gradevole, non untuoso, con sensazione di pienezza e rotondità e moderato effetto scurente.

MODALITÀ D'USO

Le pelli trattate con FT OIL 154 possono venire rifinite e conserveranno un'ottima mano apprezzabile anche alla fine della lavorazione.
Durante l'applicazione un'eventuale aggiunta di FT PI 1001 può migliorare la penetrazione del prodotto nella pelle.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg. o 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT OIL 158

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Olio di piede di bue emulsionato .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido limpido giallognolo	
Materia attiva (%)	:	99,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	6.5	*± 2*
Carica	:	Non ionica	

PROPRIETÀ

FT OIL 158 è un composto di olio di piede di bue indicato per lubrificare la superficie di qualsiasi tipo di pelle.
FT OIL 158 può essere usato nelle combinazioni come olio di superficie per ottenere un effetto spazzolato marcato.
Usato su pelli conciate al vegetale aumenta l'elasticità del fiore e riduce le possibilità di rottura del fiore.

MODALITÀ D'USO

FT OIL 158 può essere applicato con spalmatrice a rullo , su crust per aumentare la pienezza e la morbidezza.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT OIL 322

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Oli autoemulsionabili in acqua.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido limpido giallognolo	
Materia attiva (%)	:	77,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.94	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT OIL 322 è uno speciale ausiliario impiegato come prefondo riparatore per pelli da lissare o come mofificatore di tatto.
FT OIL 322 è facilmente emulsionabile in acqua e non è filmogeno.

MODALITÀ D'USO

FT OIL 322 viene applicato a rullo o velatrice come prima operazione su pelli da rifinire alla lissa.
Si lascia riposare la notte quindi si procede a rifinire come di consueto.
Le pelli mostreranno una piega più morbida, saranno più rilucidabili, con un tatto migliore e diverranno più scurenti alla lissatura.
Se l'utilizzo fosse quale modificatore di tatto per velour o pelli rifinite, si emulsiona la specialità con acqua nel rapporto 1:5 e si spruzza asciutto.
Mano ed aspetto risulteranno più gradevoli .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT OIL 490

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Olio sintetico .

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	Liquido giallo
Materia attiva (%)	:	100 % ± 2
pH (1:10)	:	n.a.

PROPRIETÀ

FT OIL 490 è una preparazione a base di oli sintetici che trova applicazione per effetti PULL UP sia su pelli pieno fiore che smerigliate .
L'effetto aumenta se le pelli sono lasciate a riposo per alcune ore.

MODALITÀ D'USO

FT OIL 490 è facilmente emulsionabile in acqua facilitandone così il lavaggio degli impianti dopo l'utilizzo.

CONFEZIONE

Fusto da 110 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT OIL WB/P

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Oli solfitati naturali e sintetici .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido viscoso ambrato.	
Materia attiva (%)	:	60,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	5.0	*± 2*
Charge	:	Anionic	

PROPRIETÀ

FT OIL WB/P è un ingrasso naturale per articoli di calzatura , per pellame sia vegetale che al cromo.

MODALITÀ D'USO

FT OIL WB usato come singolo ingrasso su croste velour ha una mano piena e setosa con tinture molto brillanti e ottimo effetto scrivente.
FT OIL WB viene normalmente usato nelle produzioni di cuoi bianchi e resistenti alla luce.
FT OIL WB usato su pellami conciati al vegetale aiuta a prevenire problemi di rottura di fiore, da un ottima reattività e lascia una mano calda e talcata.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT WAX 007

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere modificate in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido neutro	
Materia attiva (%)	:	21 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9,5	± 1
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT WAX 007 è una miscela di cere speciali formulata per la rifinizione di pelli pieno fiore e smerigliate, specialmente per calzatura e pelletteria.
FT WAX 007 forma uno strato leggermente opaco sopra dopo spazzolatura, porta ad un considerevole effetto scurente con una brillantezza trasparente.

MODALITÀ D'USO

Può essere applicato in due croci a spruzzo, con o senza l'aggiunta del 5% di pigmenti, diluito 1:1 in acqua o a roller coater senza diluizione.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT WAX 54

Rev. del 12.2021

DESCRIZIONE

Cere e fillers sintetici in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido bianco.	
Materia attiva (%)	:	21 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT WAX 54 è un appretto formulato per ottenere un effetto spazzolabile sbiancato sulle pelli in crust o rifinite, anche su articoli verniciati.

MODALITÀ D'USO

FT WAX 54 applicato a spruzzo, forma una velatura bianca, più o meno accentuata a seconda della quantità applicata, che sviluppa di un elevato grado di trasparenza e brillantezza alla successiva spazzolatura.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT WAX 87B

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere e oli in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido neutro	
Materia attiva (%)	:	34 %	*± 2*
pH (1:10)	:	6,5	± 1
carica	:	Anionico	

PROPRIETÀ

FT WAX 87B è un compound di cere sintetiche e oli naturali emulsionati .
Viene prinicipalmente utilizzato nelle mani finali e nelle preparazioni di articoli fashion.

MODALITÀ D'USO

Può essere applicato in due croci a spruzzo diluito 1:1 in acqua o a roller coater senza diluizione.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT WAX 108

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione anionica di altopolimeri cerosi in acqua.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione giallognola	
Materia attiva (%)	:	7,5 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT WAX 108 è un filler morbido, ceroso,da utilizzare nelle coperture di fondi polimerici per ridurne la plasticità al tatto , contribuendo al raggiungimento di una mano più morbida, calda e naturale.

MODALITÀ D'USO

FT WAX 108 può essere addizionato anche ai fondi di colore scuro senza causare ingrigimento alla bottalatura.
FT WAX 108 è ideale per essere miscelato con altre specialità per ottenere un netto miglioramento della lavorabilità e della qualità del pellame dopo le operazioni meccaniche quali rullatura, lissatura e stampa.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT WAX 115

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Miscela di cere naturali e sintetiche, leganti e coloranti con elevata penetrazione e potere tingente.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido neutro	
Materia attiva (%)	:	9 %	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT WAX 115 è una speciale cera semifluida a base di acqua per la tintura e rifinizione di pelli crust.

I pellami rifiniti con FT WAX 115 presentano delle elevate solidità agli sfregamenti secco/umido e alla goccia d'acqua.

MODALITÀ D'USO

Può essere applicata a spugna o tampone direttamente sui pellami per effetti uniformi o leggermente nuvolati.
Può essere inoltre applicata a roller-coater garantendo un effetto con maggiore uniformità.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT WAX 376

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere sintetiche in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
Materia attiva (%)	:	18 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità	:	0,98	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT WAX 376 è una cera da applicare su crust pieno fiore o smerigliato per calzatura che dona un effetto sbiancato uniforme, dona tatto liscio e scorrevole.

La successiva spazzolatura asporta il velo superficiale di cera lasciando la superficie lucida e brillante.

MODALITÀ D'USO

FT WAX 376 si applica a spruzzo o a rullo , previa diluizione con acqua se necessario .

CONFEZIONE

Fusto da kg. 60 o 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT WAX 500

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Cera sintetica in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	fluido bianco
Materia attiva (%)	:	20 % *± 2*
pH (1:10)	:	8.0 *±1*
Densità(g/cm3)	:	0,98 +/- 0,05

PROPRIETÀ

FT WAX 500 è una dispersione cerosa per effetti sbiancati rilucidabili su pelli pieno fiore o smerigliate per calzature.

MODALITÀ D'USO

FT WAX 500, si applica a spruzzo o a rullo pervia diluizione con acqua, se necessaria , eventualmente con aggiunta di aniline, a seconda dell'effetto desiderato.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 60 o 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C. teme il gelo.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT WAX 508

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere ed oli in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso biancastro	
Materia attiva (%)	:	13 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0,93 +/- 0,05	

PROPRIETÀ

FT WAX 508 è un ausiliario ceroso che utilizzato nei prefondi, da solo o in miscela con altri ausiliari, conferisce alle pelli un'opacità uniforme fortemente rilucidabile alla spazzolatura.

MODALITÀ D'USO

FT WAX 508 esplica quindi una azione di chiusura che contribuisce efficacemente al mascheramento dei difetti superficiali.

FT WAX 508 ha carica anionica e quindi non è compatibile con ausiliari cationici.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 50 o 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT WAX 587

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa di oli e cere .

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido viscoso
Materia attiva (%)	:	8 % *± 2*
pH (1:10)	:	7.5 *± 2*
Carica	:	Anionica

PROPRIETÀ

FT WAX 587 è una cera studiata per articoli pronto moda quali spazzolati e dilucido.

MODALITÀ D'USO

Per esaltarne le caratteristiche il prodotto deve essere applicato come ultimo passaggio e successivamente attivato previa rullatura o per semplice abrasione.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT WAX 780

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Miscela di opacizzanti in dispersione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
Materia attiva (%)	:	22 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9,0	± 1
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT WAX 780 è un opacizzante in fase acquosa utilizzato per fondi e coperture.
La sua particolare formulazione lo rende ideale per ottenere un aspetto del finissaggio molto scarico e naturale e ad aumentare nel contempo la copertura e l'uniformità della rifinizione.

MODALITÀ D'USO

FT WAX 780 una volta applicato rende il film asciutto con la conseguenza di contribuire notevolmente a diminuirne
l'appiccicosità.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT WAX 927

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Cere e oli in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Materia attiva (%)	:	36 %	± *2*
pH (1:10)	:	8.5	± *2*
Densità(g/cm3)	:	0.95	± *0,05*

PROPRIETÀ

FT WAX 927 è una specialità formulata per la rifinizione di nappe morbide per calzatura e abbigliamento. Contribuisce alla chiusura del fiore e all'ottenimento di pelli morbide, uniformi, reattive alla rullatura ed alla spazzolatura, a seguito delle quali sviluppa un elevato grado di lucido.

MODALITÀ D'USO

FT WAX 927 conferisce una mano naturale e cerosa, aspetto elegante e grande morbidezza alle pelli trattate.

Si applica a spruzzo, da solo o in combinazione con altri leganti e ausiliari.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT WAX 990

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere scurenti in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido beige chiaro	
Materia attiva (%)	:	20 %	*± 2*
pH (1:10)	:	7	± 1
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	47	

PROPRIETÀ

FT WAX 990 è una emulsione che produce un deciso effetto scurente e pull-up su pelli pieno fiore o leggermente smerigliate, conciate al vegetale o a concia mista per calzatura e abbigliamento.
FT WAX 990 realizza un piacevole effetto di rottura dopo stiratura a caldo, noto come effetto “crazy horse”.

MODALITÀ D’USO

FT WAX 990 si applica a spruzzo a roller coater o a spruzzo in un unico passaggio.

Dopo asciugatura le pelli vanno stirate a 110-120° C che produce un effetto lucido e naturale.

A conclusione di queste operazioni la piegatura e/o bottalatura a secco della pelle darà origine all’effetto desiderato, con una piacevole mano cerosa.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell’uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT WAX G11

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere sintetiche e naturali in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido beige	
Materia attiva (%)	:	25 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*

PROPRIETÀ

FT WAX G11 è un emulsione molto cerosa che può essere applicata sia su pelli smerigliate che pieno fiore.

L'uso è principalmente raccomandato per articoli calzatura e pelletteria.

MODALITÀ D'USO

FT WAX G11 sabbiata a 120/140° C da un forte effetto pull-up .

FT WAX G11 può essere applicata a spruzzo , gemata o tampone senza nessun tipo di diluizione.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 60 o 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.