Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT STUCCO 6450

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti e filler morbidi in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Pasta biancastra	
Materia attiva (%)	:	23 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Density (g/cm3)	:	0,96	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT STUCCO 6450 è un prefondo stuccante morbido, di natura non ionica, creato per la realizzazione di prefondi upgrading su pelle bovina pieno fiore con picccoli difetti superficiali. Caratteristica peculiare di questa specialità è il buon effetto di copertura e regolarizzazione del fiore, unita alla capacità di conferire alla pelle un aspetto naturale ed una mano cerosa montonata.
FT STUCCO 6450 è principalmente destinato alla produzione di articoli nappa morbida e naturale con aspetto non resinato, tuttavia ben uniformi e con pienezza di tono colore.

MODALITÀ D'USO

FT STUCCO 6450 a seconda delle necessità, può essere applicato con spatola a mano oppure a tampone o a spuzzo, previa diluizione con acqua ed eventuale aggiunta di 5-8% di pigmenti. Dopo asciugatura la rullatura a feltro conferirà un'ottima chiusura e lucidatura del fiore, mantenendo la pelle soffice e naturale.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT STUCCO 6580

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Crema rilucidabile morbida a base acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Pasta biancastra	
Materia attiva (%)	:	20 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità (g/cm3)	:	0,95	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT STUCCO 6580 è un prefondo stuccante morbido, di natura non ionica, creato per avere un'azione upgrading su pelle bovina pieno fiore con piccoli difetti superficiali. Caratteristica peculiare di questa specialità è il buon potere sigillante e mascherante, insieme alla capacità di conferire alla pelle un aspetto naturale e una superficie uniforme che presenta un tatto naturale particolarmente apprezzato. FT STUCCO 6580 è principalmente destinato alla produzione di articoli nappa morbida e naturale conferendo un aspetto uniforme e un tono di colore profondo.

MODALITÀ D'USO

FT STUCCO 6580 a seconda delle necessità, può essere applicato con spatola oppure a tampone o a spuzzo, previa diluizione con acqua ed eventuale aggiunta di 5-7% di pigmenti. Dopo asciugatura la rullatura migliorerà l'effetto sigillante e la brillantezza.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT STUCCO AM

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti sintetici e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Pasta fluida bianca	
Materia attiva (%)	:	31,5 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità	:	8.0	*± 0.05*

PROPRIETÀ

FT STUCCO AM è una pasta stuccante per la mascheratura e la correzione di difetti superficiali come graffi, abrasioni, spinature specificatamente formulato per l'applicazione mediante roller coater impiegando il cilindro apposito.

MODALITÀ D'USO

FT STUCCO AM si utilizza su pelli smerigliate o pieno fiore, facendo seguire all'applicazione una ulteriore operazione di smerigliatura.

FT STUCCO AM asciuga rapidamente mantenendo il volume originale, presenta ottime adesioni e buone caratteristiche di ritenzione di stampa e resistenza alla bottalatura.

CONFEZIONE

Fusto da 70 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT STUCCO KX

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Fluido liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	22 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.93	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT STUCCO KX è un prefondo molto morbido che contribuisce efficacemente a mascherare i difetti superficiali e nel contempo preserva la uniformità e l'elasticità del fiore.

MODALITÀ D'USO

Dopo applicazione a roller coater, una stiratura a caldo o una satinatura consentirà di evidenziare un notevole miglioramento delle scelte e costituirà una ideale base di partenza per la successiva rifinizione.

FT STUCCO KX si applica a roller coater, eventualmente colorato con 3-5% di pigmenti della serie COLORSOL.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT STUCCO PLUS/AN

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

Dispersione acquosa di cere e agenti espandenti.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Pasta biancastra	
Materia attiva (%)	:	22 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8	*± 2*

PROPRIETÀ

FT STUCCO PLUS/AN è un fluido stuccante per la mascheratura e la correzione di difetti superficiali come graffi, abrasioni , spinature ecc. Specificatamente formulato per l'applicazione mediante roller coater.
La particolarità di FT STUCCO PLUS/AN è la sua morbidezza ed è stato studiato per migliorare la scelta della vernice morbida prodotta con il nostro sistema PLUS.

MODALITÀ D'USO

Dopo l'applicazione FT STUCCO PLUS/AN viene rotopressato alla temperatura di 130/140° e dopo smerigliato con una carta n.800.

A questo punto è possibile iniziare la copertura con il prodotto FT COMPAT PLUS/WR.

CONFEZIONE

Fusto da 120kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT STUCCO SOFT

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

Dispersione acquosa di cere e agenti espandenti.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Pasta biancastra	
Materia attiva (%)	:	28 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8	*± 2*

PROPRIETÀ

FT STUCCO SOFT è un fluido stuccante per la mascheratura e la correzione di difetti superficiali come graffi, abrasioni , spinature ecc. Specificatamente formulato per l'applicazione mediante roller coater.
La particolarità di FT STUCCO SOFT è la sua morbidezza ed è stato studiato per migliorare la scelta della vernice morbida prodotta con il nostro sistema PLUS ..

MODALITÀ D'USO

Dopo l'applicazione FT STUCCO SOFT viene rotopressato alla temperatura di 130/140° e dopo smerigliato con una carta n.800/1000.

A questo punto è possibile iniziare la copertura con il prodotto FT COMPAT PLUS.

CONFEZIONE

Fusto da 120kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.