Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL DOL

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL DOL è una miscela di ammidi grasse.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	pasta biancastra	
Materia attiva (%)	:	21 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8	+/- 2
Resistenza alla luce	:	ottima	

PROPRIETÀ

FENKAL DOL è una particolare miscela che può essere utilizzata in varie fasi del processo conciario ed è compatibile con tutti i prodotti anionici e non anionici.

MODALITÀ D'USO

FENKAL DOL usato nel rinverdimento di pelli wet-blue, accelera l'idratazione del pellame favorendo uniformità superficiale e in sezione di pelli di diversa provenienza. Questo si traduce in uniformità e brillantezza della tintura.

Le pelli trattate con FENKAL DOL sono più aperte e rilassate, con elevata pienezza e leggerezza e hanno migliore resistenza allo strappo e alla trazione.

FENKAL DOL può essere utilizzato anche insieme all'ingrasso. In questo caso consente di ottenere una tintura molto piena, un fiore lucido e stuccato e una mano gentile e setosa.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL EW

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL EW è un sale di sodio di un ammina dell'acido grasso.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	soluzione paglierina , leggermente torbida	
Materia attiva (%)	:	43 %	*± 2*
pH (1:10)	:	6.0	*± 2*
Resistenza alla luce	:	buona	

PROPRIETÀ

FENKAL EW è un sistema emulsionante indicato per la produzione di pelli impermeabili che può essere impiegato in tutte le fasi di lavorazione del reparto umido , incluso il rinverdimento di pelli in crust.

FENKAL EW presenta un eccellente potere rinverdente delle fibre attraverso l'intera sezione e rende possibile la penetrazione dei prodotti chimici anche nelle più fini strutture della pelle.

MODALITÀ D'USO

FENKAL EW è utilizzato particolarmente per il rinverdimento di pelli idrorepellenti precedentemente asciugate e per le pelli che ,dopo l'asciugatura finale , devono essere nuovamente trattate per l'impermeabilizzazione.

FENKAL EW è stabile all'acqua dura ed al sale comune in concentrazioni normali ed è stabile in presenza di ausiliari anionici e non anionici .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL FR

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL FR è un ausiliario per formaldeide libera.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido chiaro, incolore
pH (1:10)	:	9.0 *± 1*
sostanza attiva	:	11 +/- 2

PROPRIETÀ

FENKAL FR è un liquido chiaro, limpido, in grado di reagire in selettiva con la formaldeide libera accumulatasi nelle pelli durante le operazioni in lavorazione.

MODALITÀ D'USO

FENKAL FR può essere utilizzato con estrema facilità senza degradare le tinture.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da 1100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL GFW

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL GFW è una miscela di saponi naturali e sintetici.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido chiaro
pH (1:10)	:	6.5 *± 2*
Sostanza attiva (%)	:	26 % *± 1*

PROPRIETÀ

FENKAL GFW è un'emulsione di colore bianco a carica anionica composta da oli naturali saponificati e sintetici, che si emulsiona facilmente in acqua.

MODALITÀ D'USO

FENKAL GFW contribuisce a rendere stabili le emulsioni e quindi viene aggiunto alle miscele di ingrassi normalmente usati.

FENKAL GFW conferisce un tatto particolarmente setoso, molto gradito su pelli scamosciate.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg o fusto 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL IPO

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL IPO è un agente sbiancante.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido giallo
pH (1:10)	:	6.5 *± 2*
Sostanza attiva (NaClO2)	:	32 % min.

PROPRIETÀ

FENKAL IPO è un agente fortemente ossidante in grado in grado di sbiancare la naturale pigmentazione della pelle.

MODALITÀ D'USO

FENKAL IPO può essere usato in pickle prima di iniziare l'acidificazione per rimuovere la pigmentazione naturale delle pelli. Il risultato sul wet-blue è un colore pulito e uniforme.

FENKAL IPO può essere usato nello sbagnaggio di pelli wet-blue dove aiuta a uniformare il colore delle diverse provenienze ed attenua eventuali macchie dovute a lungo magazzinaggio quali muffe o macchie di ferro.

CONFEZIONE

Fusto da 60 kg o cisterna da 1100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL LE

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL LE è un tensioattivo anionico.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido trasparente
Sostanza attiva (%)	:	26 - 28 %
pH (1:10)	:	6.5 *± 1*
Carattere	:	anionico

PROPRIETÀ

FENKAL LE viene usato come imbibente, disperdente, emulsionante e ammorbidente di uso generale.

MODALITÀ D'USO

FENKAL LE usato come sgrassante universale per pelletteria e double face, da solo o con detergente non ionico ammorbidente/detergente per lana.

Uniforma e regola il grasso delle pelli conciate al cromo e vegetale consentendo una migliore e regolare distribuzione dei diversi oli all'interno delle pelli. Favorisce l'uniformità di tintura con coloranti acidi e diretti, senza modificare la tonalità. Nella concia e riconcia vegetale l'aggiunta dello 0,5%-1% insieme agli estratti vegetali e olii favorisce la penetrazione e distribuzione degli stessi, eliminando anche il pericolo di macchie superficiali per l'ossidazione

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL MC-10

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL MC-10 è un macerante pancreatico.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	polvere beige
Unità enzimatiche	:	1000 LVU/g
Sostanza attiva (%)	:	96 %
pH (1:10)	:	7.0 *± 1*

PROPRIETÀ

FENKAL MC-10 è un macerante pancreatico classico, adatto all'ammorbidimento e apertura della pelle senza danneggiarne le parti spugnose, come i fianchi.

MODALITÀ D'USO

Lo spetto d'azione più indicato per FENKAL MC-10 va da un pH di 6.0 a 8.0 e a una temperatura da 30°C a 37°C.

Macerazione pelli bovine: 0,4 – 1,5 % su peso scarnato.

Macerazione pelli ovo-caprine: 0,4 – 2,5 % su peso scarnato.

CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL MO

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL MO è un agente basificante per concia al cromo.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	polvere bianca
Prodotto	:	sali di magnesio 98 – 100 %

PROPRIETÀ

FENKAL MO è una polvere fine bianca a base di ossido di magnesio.

È usato per la basificazione delle conce al cromo, dove permette di ottenere produzione di wet-blue standard con colore chiaro e uniforme.

MODALITÀ D'USO

FENKAL MO viene usato in modo semplice e pratico e può essere aggiunto direttamente in polvere nel bottale, grazie alla sua lenta solubilizzazione in funzione anche della temperatura del bagno.

Per questa ragione si consiglia di ruotare il bottale per circa 6-8 ore dalla sua aggiunta e comunque di raggiungere una temperatura finale di 38-40° C per ottenere il migliore esaurimento dei bagni residui.

CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL NG/S

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL NG/S è uno sgrassante non ionico biodegradabile.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido trasparente
Sostanza attiva (%)	:	40 %
pH (1:10)	:	6.0 *± 1*

PROPRIETÀ

FENKAL NG/S è un forte agente sgrassante ed emulsionante stabile in un largo range di prodotti.

MODALITÀ D'USO

FENKAL NG/S, grazie alla sua natura, può essere impiegato in tutti i processi di lavorazione della pelle.

Rinverdimento 0,05% - 0,3 %

Calcinaio 0,05 % - 0,2 %

Decalcinazione 0,1 % - 0,4 %

Sbagnatura wet-blue 0,2 %- 0,5 %

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL RD3

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL RD3 è un prodotto enzimatico per wet-blue.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	polvere bianca
pH (1:10)	:	5.0 *± 1*
Unità enzimatica	:	4000 LVU/g

PROPRIETÀ

FENKAL RD3 è un prodotto enzimatico studiato per le fasi di deacidificazione.

Usato nello sbagnaggio di pelli wet-blue, aiuta l'apertura delle fibre del fiore con conseguente maggior assorbimento nelle fasi successive quali riconcia, ingrasso e tintura.

FENKAL RD3 è esente da prodotti che possono far aumentare C.O.D. e B.O.D.5.

Le pelli trattate con FENKAL RD3 risulteranno con più piedaggio.

MODALITÀ D'USO

Il pH ideale di lavoro è tra 4.5 e 8.0.

Usato nella misura del 1-2 % nella sbagnatura del wet-blue, aiuyta l'apertura della fibra del fiore e ne ugualizza l'assorbimento.

FENKAL RD3 può essere usato nella disacida dall'1 al 4 % per tutti gli articoli bottalati dove sono richiesti morbidezza e basso peso specifico.

Grazie alle sue caratteristiche, l'ingrasso principale può essere ridotto di circa il 10-15 % per ottenere la stessa morbidezza.

CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL SV/M

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL SV/M è uno sgrassante a base di solventi.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	fluido leggermente paglierino
Sostanza attiva	:	100 %
pH (1:10)	:	8.5 +/-1

PROPRIETÀ

FENKAL SV/M è un forte agente sgrassante a base di solventi facilmente miscibile in acqua con il quale si ottengono sgrassaggi in bagno acquoso anche a basse temperature sul pelli trippa o piclate come montoni e maiali.

MODALITÀ D'USO

Grazie alla sua natura FENKAL SV/M può essere impiegato in combinazione con altri detergenti in percentuali che variano dallo 0,5 al 3 %.

CONFEZIONE

Cisterna da 900 kg o fusto da kg.120

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL SW

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL SW è un agente sbagnante.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido chiaro
pH (1:10)	:	7.5 *± 2*
Carica	:	non ionico

PROPRIETÀ

FENKAL SW è un agente sbagnante con potere ammorbidente ed emulsionante leggermente alcalino.

MODALITÀ D'USO

FENKAL SW accelera la reidratazione delle pelli aprendone la struttura fibrosa e preparandola per un miglior assorbimento della calce. Le pelli in trippa trattate con FENKAL SW risulteranno più uniformi, come apertura, pulizia di fiore e morbidezza.

CONFEZIONE

Fusto da 125 kg o cisterna da 1100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FOAM STOP ON 10

Rev. del 06.2024

DESCRIZIONE

antischiuma siliconico ad alta efficacia

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido bianco
Materia attiva (%)	:	11 % *± 2*
pH (1:10)	:	7.0 *± 1*

PROPRIETÀ

FOAM STOP ON 10 é un antischiuma siliconico ad alta efficacia, facilmente disperdibile in acqua, con un efficace controllo della schiuma in sistemi anionici e non ionici. E' stabile sia in ambiente leggermente acido sia alcalino ed ha un prolungato effetto antischiuma.

MODALITÀ D'USO

Le quantità d'impiego di FOAM STOP ON 10 consigliate nei differenti impieghi, variano dallo 0,05 allo 0,2.

CONFEZIONE

Fusto da 30/60/120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT LEVELLER 90

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Additivo siliconico polietere in soluzione acqua/glicole.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido incolore
Residuo secco (%)	:	25,0 % *± 2*

PROPRIETÀ

FT LEVELLER 90 è un additivo siliconico per sistemi acquosi che riduce fortemente la tensione superficiale e migliora efficacemente la bagnatura del substrato.
Ciò comporta una miglior distensione e la prevenzione di difetti superficiali come crateri e schivature.
FT LEVELLER 90 non influenza la scivolosità superficiale e contribuisce solo marginalmente alla stabilizzazione della schiuma.

MODALITÀ D'USO

FT LEVELLER 90 può essere incorporato facilmente, in quantità che variano da 0.3 all'1%, sotto agitazione.
Ai livelli suggeriti FT LEVELLER 90 in genere non influenza il grado di lucido e sovra-verniciabilità.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT LV

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Polimeri in soluzione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido giallo chiaro.	
Materia attiva (%)	:	22,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Carica	:	Anionica	

PROPRIETÀ

FT LV è una soluzione di polimero studiata per la regolazione della viscosità delle miscele di applicazione, al momento dell'aggiunta dei pigmenti e della miscelazione dei componenti.

MODALITÀ D'USO

Il dosaggio del prodotto FT LV dipende dalla singola ricetta e si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

BIANCO PB

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

BIANCO PB è un prodotto a base di biossido di titanio da usare in botte.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Concentrazione (%)	:	40 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Carica	:	anionica	

PROPRIETÀ

BIANCO PB è una dispersione acquosa di biossido di titanio che dona un ottimo colore bianco.

MODALITÀ D'USO

BIANCO PB, grazie alla sua concentrazione e alla sua buona dispersione in acqua, è capace di penetrare nella pelle e donare tono bianco unitamente a una perfetta uniformità di colore.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENFILL TF

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENFILL TF è un filler proteico.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	polvere bianca	
Concentrazione (%)	:	95 % min.	
pH (1:10)	:	7.5	*± 1*

PROPRIETA'

FENFILL TF è un filler proteico impiegato per riempire le parti spugnose della pelle senza comprometterne la morbidezza.

FENFILL TF non influenza la resa tintoriale della pelle ed aiuta l'assorbimento dell'ingrasso.

USE

FENFILL TF viene normalmente usato in quantità dal 2% al 4% prima dell'ingrasso od insieme ai riconcianti per aumentare la rotondità della pelle.

CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri. Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL 30 WB

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL 30 WB è un fungicida ad azione antimicrobica (TCMTB).

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	pasta biancastra	
Materia attiva (%)	:	30 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Resistenza alla luce	:	ottima	

PROPRIETÀ

FENKAL 30 WB è un liquido di colore rossastro contenente come base attiva il TCMTB (a - [(tiocianometil)- tio]- benzotiazolo).

MODALITÀ D'USO

FENKAL 30 WB è in grado di assicurare la conservazione delle pelli per lunghi periodi di permanenza in magazzino aumentando opportunamente le percentuali di uso.

FENKAL 30 WB è particolarmente adatto per la conservazione delle pelli piclate e wet-blue e può essere usato sia in bagno di pickel sia in bagno di concia, garantendo in ogni caso una ottima protezione all'attacco di muffe.

CONFEZIONE

Fusto da 60 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL ANT

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL ANT è un microbicida ad azione antibatterica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido giallastro	
Sostanza attiva (%)	:	40 %	*± 1*
pH (1:10)	:	9.5	*± 2*
Carica	:	anionica	

PROPRIETÀ

FENKAL ANT è una soluzione acquosa di colore giallo chiaro a base di dimetilditiocarbammato sodico.

MODALITÀ D'USO

FENKAL ANT, data la sua particolare formulazione chimica, trova impiego ideale durante il ciclo produttivo della pelle per prevenire e ridurre ogni tipo di sviluppo batterico.

FENKAL ANT può essere usato nel rinverdimento, nella riconcia e nell'ingrasso per contenere e prevenire fenomeni di attacco batterico sulle pelli, sia durante la permanenza in botte che durante le fasi di essiccazione e magazzinaggio.

CONFEZIONE

Fusto da 125 kg o cisterna da 1100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL CPA

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL CPA è un decalcinante.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	polvere bianco-giallastra
Sostanza attiva (%)	:	99 %
pH (1:10)	:	1.5 *± 1*

PROPRIETÀ

FENKAL CPA/6 è il classico decalcinate esente da cloruri e da sali di ammonio.

MODALITÀ D'USO

FENKAL CPA, usato in decalcinazione in percentuale dallo 0,5 % al 2 %, in combinazione con sodio metabisolfito e solfato d'ammonio, rimuove la calce legata chimicamente al collagene senza svuotare la pelle e prepara questa a un più alto assorbimento dei sali di cromo.

FENKAL CPA è usato nella sbagnatura del wet-blue lasciando invariate le sue caratteristiche e donando un'eccellente penetrazione e distribuzione, preparando la pelle al passaggio successivo.

FENKAL CPA, usato in quantità dallo 0,5 % all'1 % nella sbagnatura delle croste di diversa provenienza, aiuta a migliorare l'uniformità del colore.

CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL CR VI

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Agente antiossidante.

SPECIFICHE

		Valori standard
Sostanza attiva (%)	:	ca. 98%
pH (1:10)	:	4.0 – 6.0
Apparenza	:	liquido chiaro
Solubilità	:	il prodotto può essere emulsionato in acqua

PROPRIETÀ

FENKAL CPA/6 è un agente antiossidante per la prevenzione della formazione di Cromo VI della pelle.

MODALITÀ D'USO

FENKAL CR VI viene usato in piccole percentuali e previene la formazione di cromo VI causata dall'ossidazione del grasso naturale della pelle.

Può essere aggiunto nella miscela dell'ingrasso o diluito in acqua in tutte le proporzioni.

FENKAL CR VI, grazie alla sua resistenza al calore, previene la formazione di cromo VI anche dopo che la pelle viene invecchiata in stufa per 24 ore a 80°.

Può essere usato nell'ingrasso in percentuale da 1 -3% sul totale della quantità dell'ingrasso oppure 0,05% sul peso rasato.

CONFEZIONE

Tanica plastica da 25-50 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FENKAL DDS

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL DDS è un umettante non ionico.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido trasparente
Sostanza attiva (%)	:	40 % *± 2*
pH (1:10)	:	5.5 *± 1*
Carica	:	non ionica

PROPRIETÀ

FENKAL DDS è una miscela di tensioattivi con forte potere umettante. Riduce la tensione superficiale facilitando l'assorbimento dell'acqua da parte delle pelli.

MODALITÀ D'USO

FENKAL DDS può essere usato nella fase di rinverdimento per aiutare la reidratazione delle pelli.

FENKAL DDS riduce il bulbo del pelo e aumenta il piedaggio finale.

Grazie alle sue proprietà, FENKAL DDS può essere usato nello sbagnaggio di pelli wet-blue e crust.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FENKAL DHX

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

FENKAL DHX è un prodotto enzimatico per il rinverdimento delle pelli bovine e vitelli ad elevata attività jaluronidasica.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	polvere chiara
Odore	:	inodore
pH (1:10)	:	9.0 *± 2*

PROPRIETÀ

FENKAL DHX si usa per il rinverdimento delle pelli bovine e vitelli e si apprezza particolarmente su pelli piccole e pregiate.

MODALITÀ D'USO

Le sostanze attive del prodotto FENKAL DHX continuano per tutti il tempo del rinverdimento la loro azione di distendimento delle rughe e pulizia del fiore, aumentando così la resa finale della pelle.

Grazie a FENKAL DHX si può abbassare notevolmente la durata del procedimento e non si hanno problemi di residua attività enzimatica nel bagno una volta trascorse le ore di azione dell'enzima per i principi attivi ad esaurimento. Grazie alla sua specificità nei confronti delle proteine globulari del derma, l'enzima non intacca il fiore, che resta pulito, fermo e disteso.

CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet da kg. 1000

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT PI NS

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Sostanze ammorbidenti in soluzione idroalcolica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido incolore	
Punto infiammabilità (°C)	:	< 23	
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Density (g/cm3)	:	0,89	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT PI NS è uno speciale ravvivante per nubuck e pelli scamosciate in genere.
FT PI NS impartisce al pella me una mano naturale piacevolmente setosa .

MODALITÀ D'USO

FT PI NS viene applicato a spruzzo sulle pelli in forma di fornitura esaltandone la brillantezza e la scrivenza senza modificarne la colorazione .

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

HYDROFEN 7500

Rev. del 12.2022

DESCRIZIONE

HYDROFEN 7500 è un'emulsione acquosa cationica non fluorurata.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro.	
Materia attiva (%)	:	30 %	*± 1*
PH	:	3.5	± 1

PROPRIETÀ

HYDROFEN 7500 conferisce un ottima idrorepellenza a tutti i tipi di sostanze tessili, comprese le sostanze in tessuto elasticizzato e di cotone. HYDROFEN 7500 ha una base biologica è del 51%.

MODALITÀ D'USO

HYDROFEN 7500 viene applicato a spruzzo.

CONFEZIONE

Fusto da 100 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

HYDROFEN SF-1

Rev. del 05.2023

DESCRIZIONE

HYDROFEN SF-1 è un polimero siliconico in solvente organico.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido trasparente.	
Materia attiva (%)	:	12%	*± 2*
pH (1:10)	:	7,0	*± 1*
Densità (g/cm3)	:	0,89	± 0,05
Punto di infiammabilità (°C)	:	24	± 1

PROPRIETÀ

HYDROFEN SF-1 è l'impermeabilizzante esente fluoro, che può essere impiegato per conferire idrorepellenza alle pelli, in particolare nubuck e croste scamosciate.

MODALITÀ D'USO

HYDROFEN SF-1 si applica a spruzzo.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

NEUTROKAL BA

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

NEUTROKAL BA è un prodotto di condensazione di idrossimetilsulfone.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	polvere beige
Concentrazione (%)	:	95 % min.
pH (1:10)	:	6.5 *± 1*

PROPRIETÀ

NEUTROKAL BA è un ausiliario resistente alla luce, anionico, con proprietà livellanti appositamente studiato per colori pastello.

MODALITÀ D'USO

NEUTROKAL BA è completamente solubile in acqua e viene solitamente usato nelle fasi di tintura in quantità variabili dal 2 % al 4 % su pelo rasato.

Nella tintura di articoli scamosciati viene usato in quantità del 10% su peso secco per uniformare le diverse provenienze, ritardare la fase di tintura ed aumentare l'uniformità tintoriale.

Le pelli trattate con NEUTROKAL BA avranno un'alta resistenza alla luce anche dopo lunga esposizione.

CONFEZIONE

Sacco da kg.25 su pallet da kg.1000

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.